



герметики для
деревянного домостроения
ARMANDBOSU

Armandbosu Technology LLC
8th Tekstilchikov street, 14
109129 Moscow
Russia
Phone: +7 (495) 517-29-68
Mobile Phone: +7 (916)-121-98-93
info@armandbosu.ru
www.armandbosu.ru

Рекомендация по применению лакокрасочных материалов для отделки ОСП панелей.

I. Для того чтобы нейтрализовать с поверхности ОСП панелей смолу и укрепить поверхность от расщепления, мы предлагаем на всю поверхность дома со стороны фасада, приклеить армирующую пластиковую сетку клеем ПАК-124.

Расход клея ПАК-124: 100 гр./м.кв.

II. На армирующую сетку при помощи шпателя или кельмы наносим эластичную штукатурку «Акрилит-415» цвет белый.

Расход «Акрилит-415»: 1.5-2.5 кг/м.кв.

Расход «Акрилит-415»: 1.5 - 2.5 кг/м.кв. (в зависимости от толщины слоя).

Штукатурка эластичная «Акрилит-415» после полной полимеризации имеет свойство растягиваться до 80 %, благодаря чему при деформации строения скрывает образующиеся трещины между швами соединений.

III. На эластичную штукатурку «Акрилит-415» наносим финишный слой эластичной краской, которая колеруется по международным каталогам RAL и NCS.

В отличие от обычных красок, краска эластичная по своим свойствам аналогична эластичной штукатурке и имеет хорошую адгезию (сцепление с поверхностью), более прочная и имеет свойство растягиваться совместно с штукатуркой «Акрилит-415», благодаря чему предотвращает появление трещин на поверхности.

Расход краски эластичной: 0.2 – 0.5 кг/м.кв.

Для заделки межпанельных швов, мы рекомендуем использовать акриловый герметик «Акцент-117».

Расход герметика зависит от ширины и глубины шва.

К описанию, прилагается фотография последовательного нанесения материалов на ОСП панель.



